БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ БОфон

аснова
завод газетной бумаги

ПРИМЕНЕНИЕ

Используется при производстве декоративной плёнки для древесных плитных материалов (ДСП, МДФ). Их характеристика - однородность цвета. Бумага предназначена для пропитки термореактивными смолами и последующего преобразования в ламинированные панели высокого и низкого давления.

ТУ BY 790282162.011-2015

Наименование показателя	БОфон
Масса бумаги площадью 1м²,г	60,0±2,0; 65,0±2,0; 70,0±3,0; 75,0±2,0; 80,0±2,0; 90,0±3,0; 100,0±3,0; 110,0±3,0
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее: -для сухих образцов бумаги: 110 г/м² 100 г/м² 90 г/м² 75-80 г/м² 65-70 г/м² 60 г/м² -для влажных образцов бумаги	 35 33 32 29 28 26 6,5
Массовая доля золы, %	18-42
Воздухопронецаемость (по Герлею), с/100см3, не менее:	18-25
Сорность-число соринок на 1м² площадью: от 0,3 до 1 мм²	5
pH водной вытяжки	6,5-7,2
Гладкость по Бекку, с	30-80
Проницаемость (пенетрация) по ПВС (сеточная сторона), сек, не более	6
Цвет бумаги	по согласованному образцу-эталону в запресованном виде