

БУМАГА-ОСНОВА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ БОфон "ГЕГЕНЦУГ"



ПРИМЕНЕНИЕ

Используется в производстве напольных покрытий в качестве стабилизирующего слоя. Покрытия наносятся на тыльные (задние) стороны изделий, чаще всего тогда, когда лицевая часть изделия покрывается пластиком или шпоном. Бумага изготовлена специально для того, чтобы компенсировать натяжение, создаваемое верхним (лицевым) слоем пластика или шпона.

ТУ ВУ 790282162.011-2015

Наименование показателя	БОфон "гегенцуг"
Масса бумаги площадью 1м ² ,г	50±2,0; 60,0±2,0; 65,0±2,0; 70,0±3,0; 75,0±2,0; 80,0±2,0; 90,0±3,0; 100,0±3,0; 110,0±3,0
Разрушающее усилие в машинном направлении, Н, не менее: -для сухих образцов бумаги: 100-110 г/м ² 90 г/м ² 75-80 г/м ² 70 г/м ² 60-65 г/м ² 50 г/м ² -для влажных образцов бумаги	60 58 50 45 38 32 7,0
Массовая доля золы, %	10-20
Воздухопроницаемость (по Герлею), с/100см ³ , 60-110 г/м ² 50 г/м ²	не менее 14-18 не менее 10-14
Цвет бумаги	по согласованному образцу-эталону в запресованном виде
рН водной вытяжки	6,5-7,2
Проницаемость (пенетрация) по ПВС (сеточная сторона), сек, не более	6