# КАРТОН БЕЛЫЙ “ЛАЙНЕР”

аснова
завод газетной бумаги

## ПРИМЕНЕНИЕ

Использование в качестве плоских слоев для гофрокартона или для упаковывания изделий промышленного назначения

ТУ BY 790282162.016-2018

| Наименование показателя | №1 |
|---|---|
| Масса картона площадью 1м²,г | 90,0±5,0; 100,0±5,0; 105,0±5,0; 110,0±5,0; 115,0±5,0; 120,0±5,0; 125,0±5,0; 130,0±5,0 135,0±5,0; 140,0±5,0; 145,0±5,0; 150,0±5,0 |
| Толщина, мкм, не менее, для массы картона площадью 1 м²:<br>90 г/м²<br>100 г/м²<br>105 г/м²<br>110 г/м²<br>115 г/м²<br>120 г/м²<br>125 г/м²<br>130 г/м²<br>135 г/м²<br>140 г/м²<br>145 г/м²<br>150 г/м² | <br>115±20<br>120±20<br>125±20<br>130±20<br>135±20<br>140±20<br>145±20<br>150±20<br>155±20<br>160±20<br>165±20<br>170±20<br>175±20 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа<br>90 г/м²<br>100 г/м²<br>105 г/м²<br>110 г/м²<br>115 г/м²<br>120 г/м²<br>125 г/м²<br>130 г/м²<br>135 г/м²<br>140 г/м²<br>145 г/м²<br>150 г/м² | <br>270<br>280<br>290<br>300<br>310<br>320<br>330<br>340<br>350<br>360<br>370<br>380<br>390 |
| Белизна, % | не менее 80 |

На поверхности картона не допускаются складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, видимые невооруженным глазом

Допускаются малозаметные складки, морщины, залощенные полосы, прозрачные пятна и отверстия, которые не могут быть обнаружены в процессе изготовления, если показатель эти внутрирулонных дефектов не превышает 5,0%